

Boatguard 100

Αντιρρυπαντικού Υφαλόχρωμα με βερνίκι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Boatguard 100 είναι ένα υφαλόχρωμα αποτελεσματικό ενάντια σε αποθετικούς οργανισμούς, γλίτσα, υδρόβια φυτά και ζώα. Ένα υφαλόχρωμα με βερνίκι κατάλληλο για εφαρμογή σε σκάφη σε γλυκό και αλμυρό νερό. Παρέχει προστασία για έως και ένα έτος. Μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 6 μήνες πριν την κατέλκυση..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YBP000-Dover White, YBP001-Red, YBP002-Blue, YBP003-Navy, YBP004-Black
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.5 μέσος όρος
Ογκοι στερεών	51% μέσος όρος
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	427 g/L μέσος όρος
VOC (Διαλυτικό ΕΕ)	286g/kg μέσος όρος Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)
Διαστάσεις Μονάδας	750mL, 2.5L, 5L, 20L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Βύθιση σε νερό	8 ώρες	6 ώρες	4 ώρες	4 ώρες
Στεγνό στην αφή	1 ώρες	45 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά

Σημείωση: Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος βύθισης στο νερό είναι ο ακόλουθος: 5-35°C - 6 μήνες.

Επικαλυμμένο από	Επικάλυψη							
	Θερμοκρασία Υποστρώματος							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Boatguard 100	16 ώρες	Επεκτ	10 ώρες	Επεκτ	6 ώρες	Επεκτ	4 ώρες	Επεκτ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ Σε Καλή Κατάσταση: Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς όλες οι αποθέσεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποπλυμένης στρώσης. Χρησιμοποιήστε πλύση με γλυκό νερό υπό πίεση (3000 psi/207 bar) ή/και ξύσιμο με σπάτουλα και αφαίρεση με βρεγμένο γυαλόχαρτο, τυπικά 80-120 βαθμών. Μην τρίβετε με στεγνό γυαλόχαρτο. Αν το παλιό αντιρρυπαντικό δεν είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε ποιο είναι, στεγανοποιήστε με μια στρώση κατάλληλου International Paint φράγματος/σφράγισης. Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση: Χρησιμοποιείτε Interstrip για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη αντιρρυπαντικού. ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια. ΓΥΜΝΟ GRP: Περάστε με αστάρι Gelshield 200 για προστασία από την όσμωση ή Primoscon. ΧΑΛΥΒΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ/ΞΥΛΟ: Ασταρώστε με Interprotect ή Primoscon.
Υποδείξεις	Ανάμιξη: Πριν τη χρήση, ανακινήστε καλά μέχρι να αναμιχθεί το προϊόν και να σχηματίσει μίγμα ομοιόμορφης σύστασης. Αραίωμα: Δεν συνιστάται αραίωμα. Η απόδοση του υφαλοχρώματος μπορεί να υποβιβαστεί αν δεν εφαρμοστεί το σωστό πάχος υμένα. Καθαριστής: ΥΤΑ085 International Διαλύτες Αντιρρυπαντικών #3. Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες): Πίεση: 176-210 bar/2500-3050 psi. Εκχύση κόλλας ασταρώματος: 517-521. Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης. Άλλο: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπτυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Για να εμποδίσετε πρόωρη αποτυχία, σιγουρέψτε ότι εφαρμόζεται σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το κάλυμμα ως οδηγό. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι 3°C/5°F πάνω από το σημείο δροσίας και μέγιστο 35°C/95°F.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος τακτικά σε μεγάλες ταχύτητες (π.χ. 30 κόμβους), ίσως διαπιστώσετε πρώιμη φθορά. Για επιπλέον συμβουλές ή αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του {προϊόν} για τις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις, συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International.

Κατάλληλο για χρήση σε GRP, ξύλο, κλέβουν / σιδήρου και μολύβδου. Ακατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες Αλουμινίου/Κραμάτων ή σε επιφάνειες ψεκασμένες με κασσίτερο. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλόχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλόχρωμάτων VC17m/PTFE. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του Boatguard 100 επάνω από τον υπάρχοντα συνδυασμό βαφών, συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International Paint για συγκεκριμένες συμβουλές επικάλυψης.

Αριθμός Επιστρώσεων

με βούρτσα/ρολό:
Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 50 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 100 μικρών)

με ψεκασμό:
Εφαρμόστε 1 στρώσεις ξηρού υμένα 100 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 100 μικρών)

Κάλυψη

Σε κάθε συνδυασμό, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση λωρίδας βαφής σε σημεία που φθείρονται πολύ, όπως οι γωνίες του κύτους, τα πηδάλια, οι μηχανισμοί μετάδοσης με προπέλα και οι μπροστινές αιχμές.

με βούρτσα/ρολό:
Θεωρητικά) - 10m²/l
(Πρακτικά) - 9 m²/lt

με ψεκασμό (Μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες):
(Θεωρητικά) - 6.67 ft²/gl
(Πρακτικά) - 4 m²/lt

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

50 μικρο στεγνό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό
100 μικρο στεγνό με σπρέι

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

98 μικρο υγρό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό
196 μικρο υγρό ανά στρώση με ψεκασμό

Μέθοδοι εφαρμογής

Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες), Βούρτσα, Ρολός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Boatguard 100 εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:

Περιέχει βιοκτόνα.

Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώσετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά.

Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μην πετάτε δοχεία μπουγιών και μην χύνετε μπουγιά στους υδάτινους δρόμους, συμφωνά με τις ενδεδειγμένες μεθόδους απορρυμμάτων. Είναι καλύτερο να αφήνετε τις μπουγιές να ξεραθούν πριν τις πεταξετε. Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια. Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.