

# Goldspar Satin

## Vernikler

Hızlı kuruyan saten yat verniği



### ÜRÜN TANIMI

Sıcak, hafif asitler ve alkalilere karşı dayanıklı Goldspar Satin esasen iç yüzeylerde kullanıma yönelik bir verniktir. Hızlı kuruyan formülü toz birikimini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda çarpıcı bir finiş yaratır.

### ÜRÜN BİLGİSİ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Renk             | YVA251               |
| Finiş            | Saten                |
| Özgül Ağırlık    | 0.900                |
| Katı Madde Oranı | 46%                  |
| Raf ömrü         | 2 yıl                |
| VOC (arz edilen) | 425 g/lit            |
| Birim Ebatları   | 375 ml 750 ml 2.5 Lt |

### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

|                                 | Kurutma                     |       |             |       |             |       |             |       |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                 | 5°C (41°F)                  |       | 15°C (59°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
| Hafif kuruma-Dokunabilme süresi | 5 saat                      |       | 3 saat      |       | 1 saat      |       | 30 dak.     |       |
| Üzerine atılabilecek ürünler    | Kat atma<br>Yüzey Sıcaklığı |       |             |       |             |       |             |       |
|                                 | 5°C (41°F)                  |       | 15°C (59°F) |       | 23°C (73°F) |       | 35°C (95°F) |       |
|                                 | Min                         | Max   | Min         | Max   | Min         | Max   | Min         | Max   |
| Goldspar Satin                  | 24 saat                     | 4 gün | 15 saat     | 3 gün | 6 saat      | 2 gün | 3 saat      | 1 gün |

### UYGULAMA VE KULLANIM

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hazırlık</b>                     | <b>DAHA ÖNCE DEN Cİ LALANMIŞ AHŞAP</b><br><b>Uygun Durumda</b> Tiner ile temizleyin. 280-320 no kağıt ile zımparalayın. Zımpara tozunu tiner ile yok ediniz.<br><b>Kötü Durumda</b> Daha önceki bütün boyaları çıkarınız.<br><b>Çıplak Ahşap</b> Yüzeyin iyice arındırıldığından emin olun. 80-180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak, süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin.<br><b>Ham ahşabı astarlama</b> İlk katı Thinner No.1 ile 10-15% incelterek atın.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yöntem</b>                       | En az 3 kat inceltilmemiş kat uygulayın. Direkt olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tavsiyeler</b>                   | <b>Karıştırma</b> Kullanmadan önce iyice sallayınız.<br><b>İnceltici</b> İnceltici No.1, İnceltici No.3<br><b>Temizleme</b> İnceltici No.1<br><b>Havasız sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun)</b> Basıncı: 176-210 bar. Uç boyutu: 1365-1580.<br><b>Konvansiyonel Sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun)</b> Basıncı: 2-3 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. İnceltici No.3 kullanarak %25-%30 inceltin.<br><b>Rulo</b> Eğer rulo kullanıyorsanız filmin üzerinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için yüzeye fırça ile yayın.<br><b>Diğer</b> Airmix sprej uygulaması: Basıncı: 2 bar. Uç Boyutu: 06-113. En iyi sonucu elde etmek için 320-400 cins kağıt ile katlar arasını yumuşakça zımparalayın. Direkt olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. |
| <b>Bazı önemli noktalar</b>         | Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri</b> | Doğru yüzey hazırlığı sağlandığı takdirde, tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kat Sayısı</b>                   | En az 3 kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kaplama</b>                      | (Teorik olarak) - 11.5 m²/lit<br>(Pratik olarak) - 10.3 m²/lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tavsiye edilen DFT her kat</b>   | 40 mikron kuru fırça ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tavsiye edilen WFT her kat</b>   | 87 mikron ıslak fırça ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uygulama Yöntemleri</b>          | Fırça, Rulo, Airmix, Havasız sprej, Konvansiyonel Sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.

### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

#### Muhafaza

##### GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

##### TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

#### Güvenlik

##### GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

##### ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

#### TEKZİP

*Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.*