

Uni-Pro 250

Αντιρρυπαντικού

Υφαλόχρωμα πάσης χρήσεως



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Uni-Pro 250 είναι ένα υφαλόχρωμα αποτελεσματικό ενάντια σε αποθετικούς οργανισμούς, γλίσσα, υδρόβια φυτά και ζώα. Ένα υφαλόχρωμα με βερνίκι για επαγγελματική εφαρμογή σε σκάφη σε γλυκό και αλμυρό νερό. Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει προστασία έως ενός έτους τόσο σε ιστιοπλοϊκά όσο και σε μηχανοκίνητα σκάφη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YBP160-Dover White, YBP161-Red, YBP162-Blue, YBP163-Navy, YBP164-Black
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.8 μέσος όρος
Ογκοι στερεών	60% μέσος όρος
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	353 g/L μέσος όρος
VOC (Διαλυτικό ΕΕ)	193 g/kg μέσος Όδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Όδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)
Διαστάσεις Μονάδας	5L, 20L

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

		Στέγνωμα							
		5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)				
Βύθιση σε νερό		8 ώρες	6 ώρες	4 ώρες	4 ώρες				
Στεγνό στην αφή		1 ώρες	45 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά				
Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος βύθισης στο νερό είναι ο ακόλουθος: 5-35°C - 6 μήνες. Αν ανυψώνετε με ιμάντες, οι ελάχιστοι χρόνοι πριν τη βύθιση είναι οι εξής: 5°C - 24 ώρες, 15°C - 10 ώρες.									
		Επικάλυψη							
		Θερμοκρασία Υποστρώματος							
		5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)				
Επικαλυμμένο από		Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο		
Uni-Pro 250		16 ώρες	Επεκτ	10 ώρες	Επεκτ	6 ώρες	Επεκτ	4 ώρες	Επεκτ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ: Σε Καλή Κατάσταση: Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς όλες οι αποθέσεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποπλυμένης στρώσης. Χρησιμοποιήστε πλύση με γλυκό νερό υπό πίεση (3000 psi/207 bar) ή/και ξύσιμο με σπάτουλα και αφαίρεση με βρεγμένο γυαλόχαρτο, τυπικά 80-120 βαθμών. Μην τρίβετε με στεγνό γυαλόχαρτο. Αν το παλιό αντιρρυπαντικό δεν είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε ποιο είναι, στεγανοποιήστε με μια στρώση κατάλληλου International Paint φράγματος/σφράγισης. Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση: Χρησιμοποιείτε Interstrip για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη αντιρρυπαντικού. ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια. GYMNO GRP: Περάστε με αστάρι Gelshield 200 για προστασία από την όσμωση ή Primocoon.. ΧΑΛΥΒΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ/ΕΥΛΟ: Ασταρώστε με Interprotect ή Primocoon. ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ: Περάστε με αστάρι EpiGlass και στη συνέχεια με Interprotect.
Υποδείξεις	Ανάμιξη: Πριν τη χρήση, ανακινήστε καλά μέχρι να αναμιχθεί το προϊόν και να σχηματίσει μίγμα ομοιόμορφης σύστασης. Αραίωμα: Δεν συνιστάται αραίωμα. Η απόδοση του υφαλοχρώματος μπορεί να υποβιβαστεί αν δεν εφαρμοστεί το σωστό πάχος υμένα. Καθαριστής: ΥΤΑ085 International Διαλύτες Αντιρρυπαντικών #3. Ψεκασμός χωρίς αέρα: Πίεση: 176-220 bar/2500-3200 psi Εκχύση κόλλας ασταρώματος: 517-521. Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης. Άλλο: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπτυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Για να εμποδίσετε πρόωγη αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το κατάπι ως οδηγό. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 1°C πάνω από το σημείο δροσιάς και μέγιστη 35°C.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Uni-Pro 250

Αντιρρυπαντικού

Υφαλόχρωμα πάσης χρήσεως



	Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος τακτικά σε μεγάλες ταχύτητες (π.χ. 30 κόμβους), ίσως διαπιστώσετε πρόωμη φθορά. Για επιπλέον συμβουλές ή αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του {προϊόν} για τις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις, συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International.
Συμβατότητα/Υποστρώματα	Κατάλληλο για χρήση σε GRP, ξύλο, κλέβουν / σιδήρου και μολύβδου. Ακατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες Αλουμινίου/Κραμάτων ή σε επιφάνειες ψεκασμένες με κασσίτερο. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλοχρωμάτων VC17m/PTFE. Ζητήστε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της International Paint συγκεκριμένες συμβουλές για τα επιχρίσματα αν έχετε αμφιβολίες για τη συμβατότητα του Uni-Pro 250 με το τωρινό σας σύστημα επιχρίματος.
Αριθμός Επιστρώσεων	με βούρτσα ή ρολλό: Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 60 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών) με ψεκασμό: Εφαρμόστε 1 στρώσεις ξηρού υμένα 120 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών)
Κάλυψη	Σε κάθε συνδυασμό, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση λωρίδας βαφής σε σημεία που φθείρονται πολύ, όπως οι γωνίες του κύτους, τα πηδάλια, οι μηχανισμοί μετάδοσης με προπέλα και οι μπροστινές αιχμές. με βούρτσα ή ρολλό: Θεωρητικά) - 10m²/l (Πρακτικά) - 9 m²/lt με ψεκασμό: (Θεωρητικά) - 6.67 ft²/gl (Πρακτικά) - 4 m²/lt
Συνιστώμενο DFT ανά στρώση	60 μικρό στεγνό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό 120 μικρό στεγνό ανά στρώση με ψεκασμό
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση	100 μικρό υγρό ανά στρώση με βούρτσα ή ρολλό 200 μικρό υγρό ανά στρώση με ψεκασμό
Μέθοδοι εφαρμογής	Ψεκασμός χωρίς αέρα (Μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες), Βούρτσα, Ρολός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Uni-Pro 250 εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.
Ασφάλεια	ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης. ΓΕΝΙΚΑ: Περιέχει βιοκτόνα. Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας. ΔΙΑΘΕΣΗ: Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε. Τα υπολείμματα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια. Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	<i>Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.</i>