

Bottenfärg

Ekonomisk bottenfärg för de flesta typer av båtar

PRODUKTBeskrivning

En bottenfärg som passar både segelbåtar och motorbåtar (upp till 25 knop).

* Skyddar mot beväxning hela säsongen under de flesta förhållanden

* Enkel förbehandling

* Kompatibel med de flesta vanligt förekommande bottenfärger

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YBB820-Dover White, YBB821-Röd, YBB822-Blå, YBB823-Mörkblå, YBB824-Svart
Glans	Matt
Densitet	1.8
Volymtorrhalt	60%
Normal lagringstid	2 år
VOC	351 g/L
Burkstorlek	5 L, 20 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	1 timmar	45 min	30 min	20 min
Sjösättning	24 timmar	10 timmar	4 timmar	4 timmar

Notera: Max sjösättningstid är: 5-35°C - 6 mån

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Uni-Pro EU	16 timmar	obegr.	10 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	4 timmar	obegr.

BRUKSANVISNING
Förbehandling
TIDIGARE BOTTENFÄRGSMALAD YTA

I Bra Skick Skölj med färskvatten och låt torka. Om den gamla bottenfärgen inte går att övermåla, eller är okänd, stryk ett skikt Primocon.

I Dåligt Skick Använd Interstrip för att avlägsna alla rester av gammal bottenfärg.

GRUNDMÅLNING Information om förbehandling på bar yta finns på databladet för grundfärgen.

BAR GELCOAT Gelshield 200 för plastpestskydd, eller Primocon.

STÅL/JÄRN Interprotect eller Primocon.

BLY Interprotect eller Primocon.

TRÄ Grunda med Interprotect eller Primocon.

Tips

Blanda Rör om väl före användning.

Förtunna Förtunning rekommenderas ej.

Rengöringsmedel YTA085 Förtunning Nr 3

Ventilation och fuktkontroll Var noga med god ventilation under arbetet.

Högtryckspruta Tryck: 176-210 bar. Munstycke: 2180. SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.

Annat Vid sprutning med Airmix - Tryck: 2,5 bar. Munstycke: 20-113. Slutlig kulör framkommer efter en tid i vatten. Var noga med att applicera all den färg du beräknat ska gå åt, även om det innebär att ett extra skikt måste appliceras. Det är viktigt för slutresultatet att applicera rätt skiktjocklek.

Viktig information

För att inte livslängden ska förkortas är det viktigt att rätt mängd färg appliceras, kontrollera med produktens sträckförmåga. Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 1°C över daggpunkten och max 35°C.

Kompatibilitet/Substrat

Gelcoat, Trä, Stål/Järn, Bly Ej lämplig på aluminium eller förzinkade ytor. Kan målas direkt på de flesta bottenfärger i gott skick.

Antal skikt

Påför 2 skikt varje säsong med pensel, 1 skikt per säsong med spruta. Applicera ett extra skikt på utsatta ytor så som roder, steglister och axlar.

Täckförmåga

(Teoretisk) - 10 m²/L per skikt med pensel, 5 m²/lt med spruta.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

Bottenfärg

Ekonomisk bottenfärg för de flesta typer av båtar

(Praktisk) - 9 m²/L per skikt med pensel, 3 m²/lt med spruta.

Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt - 60 mikron torrt med pensel/rulle, 120 mikron torrt med spruta

Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt - 100 mikron vått med pensel/rulle, 200 mikron vått med spruta

Applicerings metoder Högtrycksspruta, Airmix, Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:

Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Uni-Pro EU bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNN:

Innehåller biocider. Bottenfärger bör endast våtslipas. Torrslipa eller värm aldrig bort gammal bottenfärg. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Rester utav Uni-Pro EU kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.