

Interfill 830 Fast Cure

Spackel

Epoxi Profilspackel



PRODUKTBESKRIVNING

Interfill 830 Fast Cure är det bästa alternativet för profilspackling både över och under vattenlinjen på stål, aluminium och kompositeskrov. Detta 2-komponent ljusgråa lättvikts epoxispacklet kan fylla upp till 2 cm per skikt utan att rinna.

* Härdar snabbt vid låga temperaturer

* Låg densitet

* Hög styrka och slagtålighet

* Lättslipad

* Vattenbeständig

Ytan på Interfill 830 Fast Cure kan efter slipning målas över med epoxigrund Interprime 820 alternativt Interprime 880. Interfill 830 Fast Cure är speciellt lämplig för spackling på stora ytor vid lägre temperaturer eller för mindre ytor när kort slip- och övermålningsstid önskas.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YAA867
Glans	Matt
Densitet	0.74
Volymtorrhalt	100%
Blandningsförhållande	1:1 (volym) som levererat . Blandningsförhållande i vikt: 1.17:1 YAA867:YAA869
Härdare/Tillsats	YAA869
Normal lagringstid	2 år
VOC	84 g/L
Burkstorlek	5 L 20 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Slipbar	16 timmar	16 timmar	6 timmar	3 timmar
Brukstid	50 min	45 min	35 min	20 min

Övermålad med	Övermålning Substratets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interfill 830 Fast Cure	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interfill 833	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interfill 833 Fast Cure	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interfill 835	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interprime 820	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interprime 880	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interprotect	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.
Interprotect (Professional)	24 timmar	obegr.	24 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.	6 timmar	obegr.

Notera: När sliptiden överskridits måste alla spackel slipas före övermålning för att få bra vidhäftning. Ett slipat spackel kan stå i 3 månader innan det övermålas med mer spackel eller någon Interprime produkt. Efter 3 månader måste spacklet slipas om innan övermålning.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Alla ytor måste vara fria från föroreningar, rena och torra.

TIDIGARE MÅLADE YTOR

I Bra Skick Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 80-180 papper.

I dåligt skick/Reparation: All gammal färg ska avlägsnas, ner till underlaget.

STÅL/ALUMINIUM Grundmåla med Intergard 269 eller Interprime 820.

BART TRÄ Stabila konstruktioner grundas med Interprime 820.

GELCOAT Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka. Förgrunda med specificerad International grundfärg.

BAR GELCOAT/KOMPOSIT Slipa med 80-180-papper. Om härdningstiden överskrider 24 timmar måste 2-komponents grundfärger och spackel slipas med 80-180 papper för att god vidhäftning ska uppnås.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2024.

Interfill 830 Fast Cure

Spackel

Epoxi Profilspackel



Metod	Avlägsna allt damm från ytan. Bred ut det jämnt över ytan. Efter härdning, slipa med 80-180 papper, vått eller torrt. Sprid ut blandningen på en bräda för att undvika att värmeutvecklingen blir för stor och för att få så lång brukstid som möjligt. Vid profilspackling utav ett helt skrov appliceras 2-3 lager utav Interfill 830 korsvis för att erhålla den rätta profilen. När större skrovsytor ska slipas kan man slipa med en lång bräda för att bibehålla profilen.
Tips	Blanda Blanda ihop komponenterna enligt korrekt blandningsförhållande. Blanda komponenterna noga till en jämn kulör. Förtunning Torka inte av härdat spackel med lösningsmedel. Förtunna Förtunna ej. Rengöringsmedel GTA220 endast för rengöring av verktyg.
Viktig information	Applicera inte tjockare än 2 cm. Används inte under 10°C. Snabba och långsamma härdare får INTE blandas för optimala härdtider eller för att använda upp sparad spackel. När ytan väl har härdat är de olika härdarna kompatibla. Produktens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Omgivningens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Används ej på rörligt eller fuktigt trä. Interfill 830 Fast Cure appliceras på härdad epoxi -primer eller -spackel eller på härdad gelcoat/komposit. Interfill 830 Fast Cure kan övermålas med Interfill 833, Interprime 820, Interprime 850, Interprime 880 eller Interfill 835 (YAA855/YAA856). Gelshield och Gelshield 200 kan användas på Interfill 830 enligt specifikationen för plastpestb ehandling.
Antal skikt	Efter behov
Täckförmåga	(Teoretisk) - 0.2 m ² /L @ 5000 µ (200mil) våtskikt
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	20000 mikron torrt Med bredspackel eller spackelbräda.
Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt	20000 mikron vått Med bredspackel eller spackelbräda.
Applicerings metoder	Lång träplanka, Spackel

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Interfill 830 Fast Cure bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNN: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Interfill 830 Fast Cure kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2024.