

PRODUKTBESKRIVNING

En traditionell båtfernissa med UV-skydd. Flexibel, lättapplicerad samt utmärkt glanshållning. En mycket ljus lack som passar bra på ljusa träslag.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YVA202
Glans	Högblank
Densitet	0.91
Volymtorrhalt	50%
Normal lagringstid	2 år
VOC	374 g/L
Burkstorlek	375 ml, 750 ml, 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	16 timmar		10 timmar		5 timmar		3 timmar	
Övermålad med	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Original	36 timmar	5 dagar	24 timmar	4 dagar	16 timmar	2 dagar	12 timmar	1 dag

BRUKSANVISNING

Förbehandling	TIDIGARE FERNISSAD YTA I Bra Skick Tvätta ytan med Super Cleaner. Slipa med 280-320 papper. Avlägsna slipdamm med förtunning. I Dåligt Skick Avlägsna all gammal färg. BART TRÄ Var noga med att ytan är ordentligt avfettad och rengjord. Slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Avlägsna slipdamm med borste eller avtorkning. Om avtorkning sker med förtunning, se till att ytan torkat innan målningen startar. Grundning av bart trä: Förtunna det första skiktet med 10-15% Förtunning 1.
Metod	Applicera minst 3 oförtunnade skikt, fler om roller används. För bästa resultat slipas jämnt med 320-400 papper, vått eller torrt, mellan skikten. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
Tips	Blanda Rör om väl före användning. Förtunning Pensel - YTA800 Förtunning Nr 1. Sprutning - Thinner 910 eller Thiner 920 Rengöringsmedel Förtunning Nr 1 Pensel Använd alltid en ren pensel. Rengör penslarna före användning. Rulle Vid applicering med roller måste ytan efterslätas med en pensel eller målardyna för att ta bort de luftbubblor som bildas i färgfilmen. Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 176-210 bar. Munstycke: 1365-1580. Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 2-3 bar. Munstycke: 1.1-1.4 mm. Förtunna 20-25% med Förtunning 910 eller 920. Airmix sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 2 bar. Munstycke: 06-113. För bästa resultat slipas lätt med 320-400 papper mellan skikten. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
Viktig information	Används endast över vattenlinjen. Används inte under 5°C. Undvik att måla i direkt solsken. Produktens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig för alla träslag under förutsättning att de är korrekt förbehandlade.
Antal skikt	Minst 3
Täckförmåga	(Teoretisk) - 12.5 m²/L . Med pensel (Praktisk) - 11.3 m²/L . Med pensel

Original
Fernissa
Högblank båtfernissa



Rekommenderad skikt tjocklek - torrt per skikt	40 mikron torrt med pensel
Rekommenderad skikt tjocklek - vått per skikt	80 mikron vått med pensel
Applicerings metoder	Pensel, Rulle, Konventionell Sprutning, Högtrycksspruta, Airmix (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk).

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Original bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Original kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>