

Batbets Interstain

Fernissa

Bets



PRODUKTBESKRIVNING

En mahognybets för betsnings utav trä.

* Bra inträngningsförmåga

* Bleks inte, vare sig ute eller inne

* Kan blandas med enkomponent fernissor (enligt rekommendation) för att nyansera fernissan

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YAA825-Mahogny
Glans	Matt glans
Densitet	0.94
Volymtorrhalt	1%
Normal lagringstid	2 år
VOC	932 g/L
Burkstorlek	375 ml

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	3 timmar		2 timmar		1 timmar		30 min	
	Övermålning							
	Substratets temperatur							
Övermålad med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Batbets Interstain	4 timmar	-	3 timmar	-	2 timmar	-	1 timmar	-
Goldspar	4 timmar	-	3 timmar	-	2 timmar	-	1 timmar	-
Goldspar Satin	4 timmar	-	3 timmar	-	2 timmar	-	1 timmar	-
Original	4 timmar	-	3 timmar	-	2 timmar	-	1 timmar	-
Schooner	4 timmar	-	3 timmar	-	2 timmar	-	1 timmar	-

Notera: Låt Batbets Interstain torka i 2-3 dagar innan övermålning med 2-komponent produkter.

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Slipa med 80-180-papper. Avlägsna slipdammet med borste eller avtorkning. Om avtorkning sker med förtunning, se till att ytan torkat innan målningen startar.
Metod	Applicera ett eller flera skikt beroende på kulör. Avsluta med någon av Internationals fernissor. Alternativt, blanda med en International fernissa enligt rekommendation för att få en mörkare nyans.
Tips	Blanda Rör eller skaka omsorgsfullt. Förtunning YTA800 Förtunning Nr 1. Rengöringsmedel YTA800 Förtunning Nr 1.
Viktig information	Produktens temperatur bör vara minst 10°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig för alla träslag. Endast på bart trä. Kan användas i alla Internationals fernissor för att ge en mörkare kulör.
Antal skikt	1-3 beroende på behov.
Applicerings metoder	Pensel. Även trasa och dyna.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Batbets Interstain bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT:

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

Batbets Interstain

Fernissa

Bets



Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Batbets Interstain kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

Ref:3428 Batbets Interstain Utgivningsdatum:2019-05-07