

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva, 1-komponenttinen primeri, joka on valmistettu käytettäväksi etenkin vetolaitteissa, perämoottoreissa, potkureissa ja perävetolaitteissa. Propeller Primer muodostaa yhdessä suosittelemamme Internationalin antifoulingmaalain kanssa yhtenäisen pintamaalin, joka kestää dynaamisia ja kavitaatiovoimia ja suojaa siten potkureita ja vedenalaisia metalleja likaantumiselta.

- * Luokkansa paras maali suositeltujen Internationalin antifoulingmaalien kanssa
- * Kiinnittyy erinomaisesti useisiin vedenalaisiin metalleihin
- * Helppo levittää
- * Mieto tuoksu (VOC<20g/L)

TUOTETIEDOT

Väri	YPA180-Punainen
Kiilto	Matta
Tiheys	1.12
Kuiva-ainepitoisuus	46%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	17 g/l
Purkin koko	250 ml

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

	Kuivuminen		
	10°C (50°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Pölykuiva	1 tuntia	30 min	20 min

Huom: Ilmoitetut kuivumisajat perustuvat ilmankosteuden ollessa 50% RH. Kuivumis/vesillelasku aika vaihtelee ilman suhteellisen kosteuden johdosta. Useasti ilman kosteuspitoisuus on korkeampi aamuisin sekä ennen ja jälkeen sateen. On suositeltavaa, että Propeller Primer käytetään/maalataan yli 10 °C:n / 50 °F:n lämpötiloissa.

	Päällemaalaus Alustan lämpötila					
	10°C (50°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Interspeed Extra	4 tuntia	24 tuntia	3 tuntia	24 tuntia	2 tuntia	24 tuntia
Propeller Primer	60 min	24 tuntia	30 min	24 tuntia	20 min	24 tuntia
Trilux 33	4 tuntia	24 tuntia	3 tuntia	24 tuntia	2 tuntia	24 tuntia
Trilux Hard Antifouling	4 tuntia	24 tuntia	3 tuntia	24 tuntia	2 tuntia	24 tuntia
Trilux Prop-O-Drev	4 tuntia	24 tuntia	3 tuntia	24 tuntia	2 tuntia	24 tuntia
Trilux Propeller	4 tuntia	24 tuntia	3 tuntia	24 tuntia	2 tuntia	24 tuntia

Huom: Propeller Primer -maalia TÄYTYY käyttää yli 10°C / 50°F lämpötiloissa. Jos lämpötila laskee alle 10°C / 50°F kuivumisen aikana, tuotteen suorituskyky heikkenee huomattavasti.

Jos maks. päällemaalaus aika ylitetään, hio pinta kuivaksi 240 karkealla märkä- tai kuivahiomapaperilla.

Pintamaali Propeller Primer käytettäväksi vain suositeltujen antifoulingmaalien kanssa.

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely	Maalien kiinnittyminen vaihtelee pintamateriaalin laadun ja valmistelutason mukaan. Puhdista pinta perusteellisesti ja poista rasva kaupallisilla puhdistusaineilla tai höyry- tai painepesureilla. Kaikki pesuainejäämät on poistettava pinnalta ennen hiomista. Pronssi: Puhdista pinta perusteellisesti ja hio 80-karkeuksisella hiomapaperilla kiiltäväksi. Ole varovainen pronssipotkureita hiottaessa, koska liiallinen hiominen voi muuttaa potkurin profiilia ja aiheuttaa epätasapainoa. Puhdista huolella ja anna kuivua. Primeri on levitettävä mahdollisimman pian valmistelun ja puhdistuksen jälkeen. Paljas Alumiini: Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 24-120 karkeuden (alumiinille soveltuvaa)hiontapaperia. Suositellaan karkeata paperia saavuttaakseen optimaalisen tartunnan. Puhdista huolella ja anna kuivua kokonaan. Levitä ensimmäinen kerros Propeller Primer mahdollisimman nopeasti (vähintään 8 tunnin kuluessa).
---------------------	---

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.

Ruostumaton Teräs: Pyyhi pinta lopuksi sopivalla puhdistusliuottimella ennen hiomista. Hio metallipinta 24–36-karkeuksisella hiomalaikalla tasaiseksi, puhtaaksi, kirkkaaksi metallipinnaksi. Jos kulmahiomakoneen käyttö ei ole mahdollista, hio pinta 24–80-karkeuksisella hiomapaperilla tasaiseksi, puhtaaksi, kirkkaaksi metallipinnaksi. Puhdista perusteellisesti kaikkien hiomajäämien sekä pölyn tai lian poistamiseksi. Primeri on levitettävä mahdollisimman pian valmistelun ja puhdistuksen jälkeen.

SINKKI/GALVANOITU TERÄS: Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio 60–120 karkealla hiomapaperilla. Puhdista huolella ja anna kuivua kokonaan. Primeri on levitettävä mahdollisimman pian valmistelun ja puhdistuksen jälkeen.

Tehdasmaalatut pinnat: Puhdista pinta perusteellisesti ja hio 80–120 karkeuksisella hiomapaperilla kiiltäväksi. Primeri on levitettävä mahdollisimman pian valmistelun ja puhdistuksen jälkeen.

AIEMMIN MAALATUT PINNAT: Poista kaikki vanhat maalijäänteet Interstripillä ja jatka edellä mainituilla pinnanvalmisteluosituksilla.

Menetelmä

Levitä 1–2 kerrosta Prop Primeria ja pintamaalia suositellun antifoulingmaalin kanssa (katso asianmukaisen antifoulingmaalin tekninen tiedote).

Vihjeitä

Sekoitus: Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Ohenne: Ohentamista ei suositella.

Puhdistusaine: Puhdasta juomavettä.

Levitys Ruiskulla: ÄLÄ RUISKUTA

Tärkeitä tietoja

Älä käytä alle 10 °C lämpötiloissa. Älä maalaa päälle 2-komponenttituotteilla. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 10 °C ja enintään 35 °C. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 10 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava 3 °C kastepisteen yläpuolella ja enintään 35 °C.

Yhteensopivuus/Alustat

Sopii pronssi- ja alumiinipinnoille, ruostumattomille teräspinnoille, sinkki-/galvanoiduille teräspinnoille.

Kerrosten määrä

1-2 kerrosta

Peittokyky

(Teoreettinen) - 10 m²/L
(käytännöllinen) 9 m²/L

Suosittelut kuivakalvopakisuus per kerros

3546 mikronia

Suosittelut märkäkalvopakisuus per kerros

75100 mikronia

Levitysmenetelmät

Sivellin

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys

YLEISTÄ:

Suojaa pakkaselta. Altistumista ilmalta tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C 30 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

Turvallisuus

KULJETUS:

Tuote pitää säilyttää tiukasti suljetussa astiassa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

YLEISTÄ:

Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme.

HÄVITTÄMINEN:

Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä.

Ylijäänyt Propeller Primer ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.