

PRODUKT BESKRIVELSE

Hurtigtørrende og slidstærk højblank polyuretan lak. Den guldgule nuance fremhæver træets naturlige udseende.

- * Stærk, holdbar, polyurethane finish er en modstandsdygtig overflade overfor ridser, olie, mild syre/alkali og brændstoftspild.
- * Den hurtigtørrende formulering gør at risikoen for støv minimeres.
- * Mindst arbejde; påfør 2 lag pr dag, slib mellem hvertandet eller hvert tredje lag.
- * Indeholder UV absorberer, HALS og bindemidler der beskytter træet og forlænger levetiden på overfladen.
- * Suveræne udflydnings og appliceringsegenskaber giver en glat og flot overflade.
- * Ideel på de fleste træsorter også teak og iroko.

PRODUKT INFORMATION

Kulør	YVA501
Finish	Højblank
Densitet	0.9
Tørstofindhold	42%
Normal lagringstid	2 år
VOC	453 g/lt
VOC (EU Solvent)	500.6 g/kg EU-direktivet om emission af flygtige organiske forbindelser (1999/13/EC)
Emballage størrelse	375 ml , 750 ml , 2.5 Lt. , 5 Lt.

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		30°C (86°F)	
Gennemtør	6 timer		3 timer		2.5 timer		2 timer	
Støvtør	2 timer		45 min.		40 min.		30 min.	
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		30°C (86°F)	
Overmalet med	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Compass	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.
Goldspar	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.
Goldspar Satin	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.
Original	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.
Schooner	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.
Schooner Gold	10 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.	6 timer	1 mdr.	4 timer	1 mdr.

BRUGSANVISNING

Forbehandling

TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER

I God Stand Rengør med fortynder. Matslib med korn 280-320 papir. Fjern slibestøv med fortynder.

I Dårlig Stand Fjern al gammel maling.

Påfør mindst 3-5 lag. Slib hvertandet eller hvaert tredje lag med 320-400 sandpapir*. Fjern alt slibestøv med en klæbeklud/tag-rag.

RÅT TRÆ Slib med korn 80-180 fulgt af korn 280. Fjern slibestøv ved at børste eller tørre overfladen af. Bruger man fortynder skal den fordampe fuldstændigt fra overfladen før arbejdet påbegyndes.

FEDE TRÆSORTER f.eks. TEAK Må affedtes grundigt (Fortynder 1 anbefales) og forbehandles inden lakering med Compass. Fordampe fuldstændigt fra overfladen før arbejdet påbegyndes. Grund ved behov med Clear Wood Sealer Fast Dry.

Pensel/Rulle Hvis man ikke grunder med Clear Wood Sealer Fast Dry, Fortynd første lag med 30% Thinner No. 1. Efterfølgende lag kan fortyndes med op til 15% afhænging af den omgivende temperatur, anvendelses betingelser og personlige præferencer. Påfør yderligere 3-5 lag med pensel eller 4-6 lag med rulle, indtil den ønskede resultat opnås. Slib hvertandet eller hvaert tredje lag med 320-400 sandpapir*. Fjern alt slibestøv med en klæbeklud/tag-rag.

	* Det endelige udseende kan yderligere forbedres hvis man sliber mellem hvert lag.
Metode	Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder. Undgå påføring direkte fra dåsen. Filtrér lakken gennem et malingsfilter, for at sikre at lakken er fri for forurening. Påfør ikke for hurtigt.
Tips	Blanding Omrør grundigt før brug. Fortynder Pensel - YTA800 Fortynder Nr. 1. Sprøjte - Thinner 910 eller Thinner 920 Fortynding Fortynd først med 30% med den anbefalede fortynder. Følgende lag kan fortyndes op til 15%, afhængig af den omgivende temperatur, appliceringsforhold og metoder. Rengøringsmiddel Thinners No. 1 (YTA800) Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryktanks sprøjte/Pressure Pot: 1-2 bar 14,5-29 psi (tryk ved sprøjte), 8-10 psi (luft tryk) Mundstykke: 1,2 - 1, 4 mm. Fortynd 20-25% med Thinner 910 eller Thinner 920. Pensel Brug altid en ren pensel, som kun er brugt til lakarbejde. Rengør penslerne før brug. Rulle Ved påføring med rulle anbefales tex en skumrulle man bør efterstryge med en lak eller malerpude for at fjerne eventuelle luftbobler. Andet Opgivne sprøjtetryk er kun anbefalede. Den som påfører lakken bør bruger de indstillinger der giver det bedste resultat for den individuelle teknik der anvendes, og de rådende forhold hvorunder der påføres. Undgå påføring direkte fra dåsen. Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder. Når man påfører Compass med rulle skal man øge antal lag for at komme op på det totale antal lagtykkelse som anbefales.
Vigtig information	Lad aldrig råt træ stå ubehandlet over længere tid, da det vil optage fugtighed. Undgå brug af Compass direkte fra dåsen, da dette kan forårsage at lakken ældes hurtigt og faren for forurening er stor. Hvis man ikke følger anbefalede tørretider kan det medføre at malingen rynker, at den tørrer dårligt (ufuldstændigt) og man kan få dårlig vedhæftning. Undgå at male i direkte sollys. Bruges kun over vandlinien. Brug kun de anbefalede fortyndere. Fremstillet til udendørs brug. Hvis man overskrider maks. overmalingstid, slib med korn 280-320 papir. Produktets temperatur bør være min. 15°C og maks. 30°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Ideel på de fleste træsorter også teak og iroko. Påfør aldrig 2 komponent lak oven på 1 komponent lak.
Antal lag	Tidligere lakeret træ: Minimum 3 ufortyndet lag (5 lag hvis man har har fortyndet). Bare træ: 1 fortyndet lag, derefter 3-5 ufortynede (5-7 lag hvis fortyndet).
Rækkeevne	(Teoretisk) - 14.3 m²/lt (Praktisk) - 12.9 m²/lt
Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag	30 micron tør .
Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag	71 micron våd .
Påføringsmetoder	Pensel, Rulle, Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle).

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Compass skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Compass bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Brug altid handsker, beskyttelsesbriller og heldækkende beskyttelsesdragt. Brugeren skal sikre sig at have et sikkerhedsdatablad tilgængeligt for dette produkt, og kende til sikkerhedsforskrifterne før brug. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.</i>