

Epoxy Tiecoat

Primere

Epoxy hæftegrunder



PRODUKT BESKRIVELSE

En 2-komponent, tjærefri epoxyhæftegrunder. Til brug som hæftegrunder mellem rusthindrende og begroningshindrende malinger for at sikre maksimal systemvedhæftning og ydeevne.

* Velegnet til brug ved nybyggeri eller til vedligeholdelses- og reparationsprojekter.

* Forlænet (op til 5 dage) overmalingsinterval for begroningshindrende system.

PRODUKT INFORMATION

Kulør	YPA950-Light Grey
Finish	Mat
Densitet	1.4
Tørstofindhold	57%
Blandingsforhold	4 volumendele Part A til 1 volumendel Part B
Transformer/Hærdere	YPA955
Normal lagringstid	2 y
VOC	445 g/l (EPA Metode 24)
VOC (EU Solvent)	306 g/kg EU-direktivet om emission af flygtige organiske forbindelser (1999/13/EC)
Emballage størrelse	5 Lt., 20 Lt. . Kontakt International for oplysninger om andre størrelser..

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Gennemtør	24 timer	20 timer	16 timer	12 timer
Støvtør	12 timer	8.5 timer	6 timer	4 timer
Potlife	8 timer	7 timer	6 timer	4 timer

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalet med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Awlcraft 3000	36 timer	5 dage	18 timer	5 dage	12 timer	5 dage	8 timer	5 dage
Epoxy Tiecoat	36 timer	42 dage	18 timer	35 dage	12 timer	28 dage	8 timer	14 dage
Interior Finish 750	36 timer	5 dage	18 timer	5 dage	12 timer	5 dage	8 timer	5 dage
International/Interlux Antifouling	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Micron 350	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Micron 99	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Micron Extra	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Micron Extra 2	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Micron Extra EU	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Trilux 33	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Ultra 300	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage
Uni-Pro 250	24 timer	8 dage	15 timer	6 dage	12 timer	5 dage	8 timer	3 dage

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Anvendes i overensstemmelse med standard Global Yacht specifikationer. Alle overflader, som skal males, skal være rene, tørre og fri for forureninger. Højtryksrens med rent vand eller skyl med rent vand efter behov for at fjerne al olie, fedt, opløselige forureninger og andre skadelige materialer. Epoxy Tiecoat skal altid påføres over Interprime 450. Den primede overflade skal være ren og tør, og fri for fedt, olie, salt etc. før påføring indenfor overmalingsintervallet med Epoxy Tiecoat.
Tips	Blanding En elektrisk omrører bør anvendes til at blande både de individuelle komponenter og den blandede maling. Fortynding Skal ikke fortyndes Brug kun International GTA220 under særlige forhold (maks. 5% efter volumen). Rengøringsmiddel International GTA220 kun til rengøring af værktøj. Højtrykssprøjte Totalt udgangsvæsketryk ved spraydysen ikke under 2500 psi (176 kg/cm²). Dysestørrelse: 0,46-0,66mm/18-26 thou. Andet Påføring med pensel eller rulle kan være passende til mindre områder, men det kan kræve flere lag at opnå den specificerede tørre filmtykkelse.

Epoxy Tiecoat

Primere

Epoxy hæftegrunder



Kompatibilitet/Underlag	Kontakt din International forhandler for rådgivning om, hvilket system der passer bedst til den overflade, som skal beskyttes.
Antal lag	1
Rækkeevne	(Teoretisk) - 5.7 m ² /lt
Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag	100 micron tør
Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag	175 micron våd
Påføringsmetoder	Højtrykssprøjte, Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Epoxy Tiecoat skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Epoxy Tiecoat bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Epoxy Tiecoat bør bruges i et rum med kontrolleret atmosfære. Sprøjtetågen kan give hudirritation og åndedrætsproblemer. Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Epoxy Tiecoat må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation. PRODUKTANSVAR <i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2024.