

Gelshield 200

Plastpest/Osmose

Epoxiprimer til forebygging av plastpest



PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigtørkende, lettarbeidet epoxiprimer som beskytter mot plastpest.

* 5 strøk (250µm) gir beskyttelse mot plastpest.

* Kan brukes i temperaturer ned til 5°C.

* Tørker hurtig, flere strøk kan påføres samme dag.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YPA212-Grønn, YPA213-Grå
Finish	Matt
Densitet	1.4
Tørrestoffinnhold	45%
Blandingsforhold	3:1 (volum) som levert
Herder	YPA214
Normal lagringstid	2 år
VOC	464 g/lit
Embalasje størrelse	750 ml, 2.5 lt

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Støvtørr	4 timer	2 timer	60 min.	30 min.
Sjøsetting	24 timer	18 timer	12 timer	8 timer
Brukstid	10 timer	5 timer	3 timer	2 timer

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalt med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
B-Free Tiecoat	-	-	5 timer	2 dager	3 timer	2 dager	2 timer	2 dager
Gelshield 200	10 timer	6 mnd.	5 timer	6 mnd.	3 timer	6 mnd.	2 timer	6 mnd.
Micron 350	10 timer	24 timer	5 timer	9 timer	3 timer	7 timer	1 timer	5 timer
Watertite	-	-	36 timer	3 mnd.	24 timer	3 mnd.	24 timer	3 mnd.

OBS: For alle andre Internationals bunnstoffer som Cruiser Uno EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200, Trilux Hard Antifouling and Uni-Pro 250 bruk Micron 350 overmalingstider. Overskrides maks overmalingstid, slipp med papir 180-220.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	GELCOAT (GELCOAT): Avfett med løsemiddel eller Super Cleaner. Slip med papir 180-220. Rengjør og la tørke. TIDLIGERE BUNNSTOFF Fjernes med hjelp av Interstrip. Vask med Super Cleaner, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 180. FRILAGT LAMINAT Flikk med Gelshield Plus.
Metode	Fjern alt støv fra overflaten. Påfør antall strøk som er spesifisert i databladet (minst 250µm) tørrfilm. For å lette arbeide og sikre full dekk kan man skifte mellom grå og grønn farge. Avslutt med grå. KJØLSVIN: Påfør 2 strøk hvis det finnes gelcoat på innsiden av skroget. Hvis ikke, bruk Gelshield Plus.
Tips	Blande Rør godt om, eller rist begge komponentene grundig. Tilsett herden i basen, rør godt om og la blandingen stå i 10 minutter slik at luftboblene forsvinner. Tynner YTA061 Tynner Nr. 7. Annet Kan brukes i temperaturer ned til 5°C, men best resultat oppåes ved temperaturer over 10°C. Små skader kan om nødvendig repareres med Watertite etter det første laget av Gelshield 200.
Viktig informasjon	Nye skrog må etterherde i minst 4 måneder før behandling med Gelshield 200. Må ikke påføres bart laminat. Må ikke brukes under 5°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Gelcoat og herdet laminat . Ikke egnet på 1-komponente produkter
Antall strøk	Minst 5 med pensel (minimum 250µm tørrfilm)

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2024.

Gelshield 200

Plastpest/Osmose

Epoxiprimer til forebygging av plastpest



Spre-evne	(Teoretisk) - 9.1 m ² /lt med pensel (Praktisk) - 8.1 m ² /lt med pensel
Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk	50 micron tørr med pensel
Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk	111 micron våt med pensel
Påføringsmetoder	Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Gelshield 200 må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Gelshield 200 bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Gelshield 200 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2024.