

PRODUCTBESCHRIJVING

Woodskin is een 1-component houtolie/vernis die zorgt voor een natuurlijke zijdeglans afwerking. Door de micro poreuze eigenschappen kan het hout blijven 'ademen'. Woodskin is eenvoudig aan te brengen, dringt diep door in het hout en laat een flexibele laag achter.

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YVC316-Natural Teak
Eindlaag:	Zijdeglanzend
Specifieke dichtheid:	0.92
Volume % vaste stof:	42.3%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	453 g/L
Verpakkingsgrootten:	750 ml, 2.5 ltr. Niet alle verpakkingsgrootten zijn beschikbaar in elk land

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Kleefvrij	19 uur		6.4 uur		4 uur		1.75 uur	
Doorgedroogd	24 uur		18 uur		16 uur		3.5 uur	
	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Overschilderen met	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Woodskin	24 uur	*	24 uur	*	24 uur	*	24 uur	*

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	HOUT AL EERDER BEHANDELD MET WOODSKIN OF SIKKENS CETOL MARINE Zorgvuldig reinigen met een mild reinigingsmiddel. Het oppervlak opruwen met een schuurpad, zorgvuldig reinigen en afspoelen met leidingwater en laten drogen. REEDS GEVERNIST HOUT Verwijder alle oude lagen. Volg de instructies voor kaal hout. KAAL HOUT/HECHTHOUT Woodskin is ontwikkeld voor toepassing direct op blank hout, zonder de noodzaak van een speciale voorbehandeling. Schuren is niet nodig voorafgaand aan het aanbrengen van Woodskin. Echter, voor esthetische doeleinden, kan kaal hout glad geschuurd worden met grofte P80-180 gevolgd door P280. Verwijder schuurstof door afborstelen, stoffen of afnemen. Als er afgenomen wordt met oplosmiddel/verdunding, laat dan het oppervlak daarna eerst volledig opdrogen alvorens de eerste laag aan te brengen. Oliehoudende houtsoorten, zoals Teak en Iroko, dienen goed voorbehandeld en ontvet te worden. Wij adviseren Verdunding No. 1.
Methode:	Applicatie (kwast) Woodskin kan direct aangebracht worden op kaal hout of op al eerder aangebrachte Woodskin of Sikkens Cetol Marine. Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Breng minimaal 3 lagen met de kwast aan; wij adviseren hiervoor een langharige kwast. Schuren tussen de lagen is niet nodig. Laat 24 uur droogtijd tussen de lagen. Verdunnen wordt niet aanbevolen.
Tips:	Mengen Voor gebruik goed doorroeren. Verdunding Niet verdunnen. Verdunnen Niet aanbevolen. Airless Spray Niet aanbevolen. Conventionele spuit Niet aanbevolen. Kwast Aanbevolen. Verfroller Niet aanbevolen. Reiniger Verdunding No.1.
Enkele belangrijke punten:	Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht opnemen. Verwerk Woodskin nooit rechtstreeks uit het blik, het zal voortijdige veroudering en vervuiling in het blik tot gevolg hebben. Het niet zorgvuldig opvolgen van de juiste droogtijden heeft slechte droging, hechtingsverlies of de vernis kan gaan rimpelen tot gevolg. Schilder niet in direct zonlicht.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.international-yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2023.

	Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten, inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko.
Aantal lagen:	3 minimaal
Rendement:	(Theoretisch) - 10 m ² /L (Praktisch) - afhankelijk van het oppervlak
Applicatie Methode:	Kwast

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Woodskin te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Woodskin dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrachten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Woodskin mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE GEGEVENS	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. Op dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>