

PRODUKTBESKRIVELSE

One UP er en énkomponents primer/grunning for bruk over vannlinjen med énkomponents lakk- og dekksmalinger fra International. En enkel, men effektiv løsning, som letter malejobben for kunder som gjør jobben selv, uten å gå på akkord med estetikk og utseende eller underlagsbeskyttelsen.

* Det beste systemet i sin klasse, med énkomponents lakk- og dekksmalinger fra International

* Påføres lett med kost og rulle for en ekstra blank finish

* Lettslipt

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YUC000-Hvit, YUC001-Blå Grå
Densitet	1.43 gjennomsnitt
Tørrestoffinnhold	48%
Normal lagringstid	2 år
VOC	256 g/l
Embalasje størrelse	250 ml (bare hvit), 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1 lt, 2.5 lt, 4 lt (bare hvit) Ikke alle farger er tilgjengelige i alle regioner

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Støvtørr	6 timer	3 timer	2 timer	1 timer
Gjennomtørr	12 timer	5 timer	3 timer	2.5 timer
Slipbar	36 timer	18 timer	12 timer	8 timer

Overmalt med	Overmaling Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Bilgekote	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Danboline	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Interdeck	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
One UP	24 timer	1 mnd.	16 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Super Gloss HS	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Toplac	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Toplac Plus	30 timer	1 mnd.	18 timer	14 dager	6 timer	7 dager	3 timer	5 dager
Watertite	-	-	18 timer	*	6 timer	*	3 timer	*

OBS: Verdiene gjelder uten sanding mellom strøkene.

Sørg for at overflaten er tørr og ren/fri for forurensning (skitt, olje, fett osv.) før du påfører påfølgende strøk/belegg.

Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

TIDLIGERE MALTE FLATER:

I God Stand: Vask med et passende avfettingsmiddel, skyll med ferskvann og la tørke. Slip med papir 220-280. Rengjør grundig og la tørke helt ut.

I Dårlig Stand: Fjern all gammel lakk.

BART TRE: Slip med papir 80-180 fulgt av papir 280. Fjern slipestøv med en børste eller støvfille. Hvis man bruker tynner må denne få fordampe og tørke til en tørr overflate før primeren påføres.

STÅL: Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Sandblås til SA 2½. Hvis sandblåsing ikke er mulig, slipp med en 24-36 korn slipeskive til rent metall med en anker profil på 50-75 micron. Bruke en vinkelsliper på mindre flater. Rengjør grundig og la tørke helt ut.

ALUMINIUM: Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip godt med 24-120 papir som er kompatibelt med aluminium. Jo grovere korn, jo bedre heft. Rengjør grundig og la tørke helt ut.

FORZINKET/GALVANISERT STÅL: Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip med papir 60-120.

Rengjør grundig og la tørke helt ut.

GELCOAT/EPOXY: Avfett med med løsningsmiddel eller egnet vaskemiddel. Slip med papir 180-220. Rengjør grundig og la tørke helt ut.

Metode

Påfør 3 strøk (ufortynnet) på stål og aluminium. Påfør 2 strøk (ufortynnet) for gelcoat. Påfør 4 strøk (ufortynnet) på tre.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2023.

Påføring av et ytterligere strøk vil for alle underlag gi en økt underlagsbeskyttelse. Avhengig av hvilke type rulle du bruker, kan flere strøk være nødvendig for å oppnå anbefalt samlet filmtykkelse, f.eks. for aluminium kreves 300-400 micron WFT (144-192 micron TFT). Ved overdreven sanding vil et ytterligere strøk være nødvendig for å sørge for underlagsbeskyttelse og oppnå full dekkevne.

Tips

Bland siste strøk med One UP i et 50:50-forhold med et godkjent International Paint-toppstrøk for ekstra fargedybde.

Blande: Rør godt om før bruk.

Tynne: Tynning trengs vanligvis ikke. Avhengig av omgivelsestemperatur, påføringsforhold og egne ønsker, kan One UP fortynnes med opptil 10 %. Hvis produktet fortynnes, kan et ytterligere strøk være nødvendig for å oppnå nødvendig filmtykkelse til å beskytte underlaget.

Tynner: Tynner Nr. 1 (YTA800), Thinner No.100 (YTA100).

Rengjøringsmiddel: Tynner Nr. 1 (YTA800), Thinner No.100 (YTA100).

Pensel: Standard løsemiddelbestandig kost.

Rulle: 4 mm korthåret velurrulle eller løsemiddelbestandig skumgummirulle

OBS: Hvis man bruker skumgummiruller, kan filmtykkelsen/dekkevnen bli lavere og et ytterligere strøk kan være nødvendig.

Ventilasjon og fuktighetskontroll: Skal påføres i tørre og godt ventilerte omgivelser.

Viktig informasjon

Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C.

Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.

Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.

Kompatibilitet/Underlag

Egnet for alle spesifiserte materialer. Må ikke overmales med 2-komponente løsningsmiddelbaserte produkter. Ikke egnet for bruk på flater under vann.

Antall strøk

2-4

Spre-evne

(Teoretisk) - 10 m²/lt

(Praktisk) - 9 m²/lt

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk

48 micron tørr

Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk

100 micron våt

Påføringsmetoder

Pensel, Rulle

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON**Lagring****GENERELT**

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for One UP må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

One UP bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

Sikkerhet**GENERELT**

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av One UP kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.