

Original
Klar lakker
Højblank bådlak.



PRODUKTBESKRIVELSE

En traditionel bådlak med UV-filter. Fleksibel, let at påføre, samt udmærket glansbestandighed. En meget lys lak der passer godt til lyse træsorter.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YVA202
Finish	Højblank
Densitet	0.91
Tørstofindhold	50%
Normal lagringstid	2 år
VOC	374 g/lit
Emballage størrelse	375 ml, 750 ml, 2.5 lt

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Støvtør	16 timer		10 timer		5 timer		3 timer	
Overmalet med	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Original	36 timer	5 dage	24 timer	4 dage	16 timer	2 dage	12 timer	1 dage

BRUGSANVISNING

Forbehandling	TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER I God Stand Rengør overfladen med Super Cleaner. Matslib med korn 280-320 papir. Fjern slibestøv med fortynder. I Dårlig Stand Fjern al gammel maling. RÅT TRÆ Affedte overfladen grundigt. Slib med korn 80-180 fulgt af korn 280. Fjern slibestøv ved at børste eller tørre overfladen af. Bruger man fortynder skal den fordampe fuldstændigt fra overfladen før arbejdet påbegyndes. Primning af rå træ: Det første lag fortyndes med 10-15% Fortynder nr. 1.
Metode	Påfør mindst 3 ufortyndede lag, flere lag hvis man bruger rulle. For bedste resultat, slib mellem lagene med korn 320-400 papir, vådt eller tørt. Undgå påføring direkte fra dåsen. Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder.
Tips	Blanding Omrør omhyggeligt før brug. Fortynder Pensel - YTA800 Fortynder Nr. 1. Sprøjte - Thinner 910 eller Thinner 920 Rengøringsmiddel Fortynder Nr. 1 Pensel Brug altid en ren pensel, som kun er brugt til lakarbejde. Rengør penslerne før brug. Rulle Ved brug af rulle bør man efterstryge/udglatte med en pensel eller malerpude for at fjerne luftbobler fra malingsfilmen. Højtrykssprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 176-210 bar. Mundstykke/dyse: 1365-1580. Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 2-3 bar. Mundstykke/dyse: 1.1-1.4 mm. Fortynd 20-25% med Thinner 910 eller Thinner 920. Airmix sprøjtning (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 2 bar. Mundstykke/dyse: 06-113. For bedste resultat, slib let med korn 320-400 mellem lagene. Undgå påføring direkte fra dåsen. Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder.
Vigtig information	Bruges kun over vandlinien. Må ikke bruges under 5°C. Undgå at male i direkte sollys. Produktets temperatur bør mindst være 10°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan bruges på alle træsorter.
Antal lag	Mindst 3.
Rækkeevne	(Teoretisk) - 12.5 m²/lit . Med pensel (Praktisk) - 11.3 m²/lit . Med pensel
Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag	40 micron tør med pensel

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.
Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2024.



Original

Klar lakker

Højblank båd lak.



Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag 80 micron våd med pensel

Påføringsmetoder Pensel, Rulle, Konventionel sprøjte, Højtrykssprøjte, Airmix (Bør kun sprøjtes af professionelle).

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring

GENEREL INFORMATION

Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Original skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.

TRANSPORTINFORMATION

Original bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed

GENERELT

Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd.

AFFALDSHÅNDTERING

Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Original må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse.

Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR

Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.