

Original Vernikler Tam Parlaklık veren Yat Verniği



ÜRÜN TANIMI

UV dirençli geleneksel yat verniği. Mükemmel esneklik, uygulama kolaylığı, parlaklığı uzun süre kaybolmayan parlaklık ve puslanma yapmayan sonkat özelliklerine sahiptir. Ağaç teknelerde açık renklerin berraklığını gösteren cila içerir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YVA202
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	0.91
Katı Madde Oranı	50%
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	374 g/lt
Birim Ebatları	375 ml, 750 ml, 2.5 lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi	16 saat		10 saat		5 saat		3 saat	
Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Original	36 saat	5 gün	24 saat	4 gün	16 saat	2 gün	12 saat	1 gün

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	DAHA ÖNCE DEN CİLANANMIŞ AHŞAP Uygun Durumda Süper Temizleyici ile temizleyin. 280-320 no kağıt ile zımparalayın. Zımpara tozunu tiner ile yok ediniz. Kötü Durumda Daha önceki bütün boyaları çıkarınız. Çıplak Ahşap Yüzeyin iyice arındırıldığından emin olun. 80-180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak, süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin. Ham ahşabı astarlama İlk katı Thinner No.1 ile 10-15% incelterek atın.
Yöntem	En az 3 kat inceltilmemiş kat uygulayın. En iyi sonuçlar için 320-400 numara kuru veya sulu zımpara ile katlar arasında zımpar yapınız. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız. İnceltici Fırça - YTA 80 Thinner No.1. Sprey - Tiner 910 veya Tiner 920 Temizleme İnceltici No.1 Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin. Rulo Eğer rulo kullanıyorsanız filmin üzerinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için yüzeye fırça ile yayın. Havasız sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basıncı: 176-210 bar. Uç boyutu: 1365-1580. Konvansiyonel Sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basıncı: 2-3 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. Thinner 910 veya 920 ile %20 - 25 inceltin. Airmix sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basıncı: 2 bar. Uç Boyutu: 06-113. En iyi sonucu elde etmek için 320-400 cins kağıt ile katlar arasını yumuşakça zımparalayın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın.
Bazı önemli noktalar	Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. 5°C altında kullanmayınız. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Ürün ısısı en az 10°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış ortam sıcaklığı en az 5°C, en yüksek 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Doğru yüzey hazırlığı sağlandığı takdirde, tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.
Kat Sayısı	En az 3 kat
Kaplama	(Teorik olarak) - 12.5 m²/lt . Fırça ile (Pratik olarak) - 11.3 m²/lt . Fırça ile
Tavsiye edilen DFT her kat	40 mikron kuru fırça ile
Tavsiye edilen WFT her kat	80 mikron ıslak fırça ile

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2024.

Original Vernikler Tam Parlaklık veren Yat Verniği



Uygulama Yöntemleri

Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey, Havasız sprej, Airmix (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun).

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2024.