

Goldspar Satin

Fernissa

Snabbtorkande halvmatt båtfernissa



PRODUKTBESKRIVNING

Goldspar Satin är en enkomponent fernissa för invändigt bruk som torkar snabbt, vilket minimerar damm i ytan. Denna traditionella fernissa ger en tålig halvmatt yta som även är resistent mot mildare syror och alkaliska ämnen. Yta

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YVA251
Glans	Halvmatt
Densitet	0.900
Volymtorrhalt	46%
Normal lagringstid	2 år
VOC	425 g/L
Burkstorlek	375 ml 750 ml 2.5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	5 timmar		3 timmar		1 timmar		30 min	

	Övermålning Substratets temperatur															
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)									
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max								
Övermålad med	24 timmar		4 dagar		15 timmar		3 dagar		6 timmar		2 dagar		3 timmar		1 dag	

BRUKSANVISNING

Förbehandling	TIDIGARE FERNISSAD YTA I Bra Skick Rengör med förtunning Slipa med 280-320 papper. Avlägsna slipdamm med förtunning. I Dåligt Skick Avlägsna all gammal färg. BART TRÅ Var noga med att ytan är ordentligt avfettad och rengjord. Slipa med 80-180 papper följt av 280 papper. Avlägsna slipdamm med borste eller avtorkning. Om avtorkning sker med förtunning, se till att ytan torkat innan målningen startar. Grundning av bart trä: Förtunna det första skiktet med 10-15% Förtunning 1.
Metod	Applicera minst 3 oförtunnade skikt, fler om roller används. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
Tips	Blanda Rör om väl före användning. Förtunning Förtunning Nr 1, Förtunning Nr 3. Rengöringsmedel Förtunning Nr 1 Högtrycksspruta (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 176-210 bar. Munstycke: 1365-1580. Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk) Tryck: 2-3 bar. Munstycke: 1.1-1.4 mm. Förtunna med 25-30% med Förtunning Nr 3. Rulle Vid applicering med roller måste ytan efterslätas med en pensel eller målardyna för att ta bort de luftbubblor som bildas i färgfilmen. Annat Vid sprutning med Airmix: Tryck: 2 bar. Munstycke: 06-113. För bästa resultat slipas lätt med 320-400 papper mellan skikten. Undvik användning direkt ur burken. Håll upp den mängd du räknar med att göra slut på i ett separat kärl.
Viktig information	Använd endast de rekommenderade förtunningarna. Används endast över vattenlinjen. Undvik att måla i direkt solsken. Produktens temperatur bör vara minst 15°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig för alla träslag under förutsättning att de är korrekt förbehandlade.
Antal skikt	Minst 3
Täckförmåga	(Teoretisk) - 11.5 m ² /L (Praktisk) - 10.3 m ² /L
Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt	40 mikron torrt med pensel

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.

Goldspar Satin

Fernissa

Snabbtorkande halvmatt båtfernissa



Rekommenderad skiktjocklek - 87 mikron vått med pensel
vått per skikt

Applicerings metoder Pensel, Rulle, Airmix, Högtrycksspruta, Konventionell Sprutning (Sprutning rekommenderas endast vid yrkesbruk)

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring

ALLMÄNN INFORMATION:

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Goldspar Satin bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet

ALLMÄNNT:

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Goldspar Satin kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.