

# 600 Wipe Down Solvent

## Verdunningen & oplosmiddelen

Professionele reinigingsverdunning



### PRODUCTBESCHRIJVING

Professionele 'wipe down solvent', ontworpen om oppervlakte vervuilingen zoals was, olie en schuurstof te verwijderen voorafgaand aan schuren, voorbehandeling van een oppervlak of het aanbrengen van verf.

### PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	ITA075
Specifieke dichtheid:	0.74
Volume % vaste stof:	0%
Typische houdbaarheid:	3 Jaar
VOS:	744 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	5 ltr. , 200 ltr

### DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

#### Droging

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
Overschilderen met	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

### APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Voorbehandeling:</b>	Verwijder stof met vacuüm reiniging of droge compressielucht en veeg gelijktijdig het oppervlak met droge, schone doeken af.
<b>Methode:</b>	Oppervlak dient gereinigd te worden met de '2 doeken methode'. Doordrenk een doek met 600 Wipe Down Solvent en gebruik deze om het oppervlak te bevochtigen. Onmiddellijk daarna met de tweede droge doek nawrijven om residuen te verwijderen. Laat het oplosmiddel niet opdrogen. Werk op kleine delen, zodat de tweede doek reinigt en droogt. Herhaal totdat alle residuen verwijderd zijn. Vervang de doeken regelmatig.
<b>Tips:</b>	<b>Anders</b> Het gebruik van maar één set doeken of één natte doek zal de vervuiling slechts verplaatsen. Achtergebleven schuurstof zal de eindlaag nadelig beïnvloeden.
<b>Toepasbaarheid / Oppervlakken:</b>	Niet gebruiken als verdunner of vertrager

### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

<b>Opslag</b>	<b>TRANSPORT:</b> 600 Wipe Down Solvent dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven. <b>OPSLAG:</b> Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van 600 Wipe Down Solvent te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!
<b>Veiligheid</b>	VERWIJDERING: Overtollige 600 Wipe Down Solvent mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
<b>BELANGRIJKE GEGEVENS</b>	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2018.